


# GUARDIAN EXTRACLEAR™



Guardian ExtraClear® contiene significativamente menos óxido de hierro que el vidrio flotado transparente estándar, mejorando la neutralidad en su color, transmisión y reflexión.

PRODUCTO	COLOR	LUZ VISIBLE				ENERGÍA SOLAR			COEFICIENTE SOMBRA NFRC 2010	SHGC	VALOR U		REDUCCIÓN ACÚSTICA Rw
		TRANSMISIÓN (%)	REFLEXIÓN EXTERIOR (%)	REFLEXIÓN INTERIOR (%)	ÍNDICE RENDIMIENTO DE COLOR (CRI)	TRANSMISIÓN DIRECTA (%)	REFLEXIÓN EXTERIOR (%)	ABSORCIÓN (%)			U-VALUE AIRE	U-VALUE ARGON	
VIDRIO MONOLÍTICO 6MM													
	TRANSPARENTE	90%	8%	8%	99.0	85%	8%	7%	1.01	0.87	5.7	NA	31
DOBLE ACRISTALAMIENTO (UVA) 6-12-6													
	TRANSPARENTE	82%	15%	15%	98.1	73%	13%	13%	0.90	0.78	2.8	2.6	34
VIDRIO LAMINADO CONFIGURACIÓN 6+6 (.76PVB)													
	TRANSPARENTE	88%	8%	8%	98.1	74%	7%	19%	0.92	0.80	5.4	NA	NA

©2019 Guardian Glass, LLC

Contáctenos para mayor información.



Visita nuestra nueva página  
[www.guardianglass.com](http://www.guardianglass.com)

Descubre  
más



Guardian Glass México